

TITANXYL LASUR EFECTO AUTOCLAVE

Interiores-Exteriores. Satinado.



Código de producto : 04Q

Descripción

Tratamiento especial para las maderas blandas que ofrece una buena resistencia al exterior y les confiere un efecto similar a la del tratamiento autoclave.

Hidrófugo y microporoso, protege la madera de la humedad, pero deja transpirar el vapor de agua de su interior, regulando su humedad y evitando que se cuartee y se escame.

El mantenimiento no precisa lijado. Por su alto contenido en resinas especiales puede dejarse como preparación o acabado (2 en 1). Color de gran transparencia, sólido a la luz y altamente resistente a la acción destructora de la radiación solar, ya que en su formulación se ha incorporado un Filtro solar de rayos UV.

Campos Aplicación

Interiores y Exteriores: Indicado para conferir belleza y durabilidad a toda clase de estructuras de maderas blandas.

Datos técnicos

Naturaleza	Alquídica altos sólidos
Acabado	Satinado
Color (UNE 48073)	Verde característico (sales de cobre)
Densidad (UNE EN ISO 2811)	0,86 - 0,88 Kg/l
Rendimiento	10 - 14 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 8 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de aplicación	Brocha (siguiendo las vetas de la madera) o inmersión
Limpieza de utensilios	Aguarrás Mineral TITAN
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	45 °C
Volumen Sólidos (UNE 48090)	50 - 51 %
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COVs 400 g/l
Presentación	4 l. y 750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Aplicar SIN DILUIR. Las superficies a tratar deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura. No aplicar en madera con más de un 20% de humedad relativa.

Puede obtenerse un acabado más regular pasando un trapo o pincel seco a lo largo de las vetas después de 15 - 30 minutos de aplicado.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Interior y exterior: aplicar 1 o 2 capas de **Titanxyl Lasur Efecto Autoclave**. En climas extremos al exterior, recomendamos dar una tercera capa para mejorar la resistencia a la intemperie.

En acabados al exterior, los mejores resultados se obtienen tratando la madera con **Titanxyl Lasur Fondo ó Protección Total 3**, previa al lasurado.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Es imprescindible eliminar totalmente el barniz o la superficie reseca y agrisada, lijando o acuchillando a fondo hasta dejar al descubierto la madera en buen estado.

Maderas ya tratadas con el sistema autoclave: aplicar 1 o 2 capas de **Titanxyl Lasur Efecto Autoclave** para proteger la madera con sales de cobre. Si se quiere dar un aspecto rústico, acabar con **Titanxyl Lasur Color Mate o Satinado**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2013-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com



04Q - TITANXYL LASUR EFECTO AUTOCLAVE